



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАСТИКИ KESTO

FIBERPOOL
FIBERLAST



ХАРАКТЕРИСТИКИ

KESTO FIBERPOOL

KESTO FIBERLAST

ОСНОВА	СБР-латекс	Акриловая дисперсия
ЦВЕТ	Зеленый	Фиолетовый
АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНА	+	+ микроволокна
ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,4 мм – стены 0,5 мм – пол, 1,0 мм – бассейны	0,6 мм – стены 0,8 мм – пол
РАСХОД	При нанесении в два слоя: стены – ок. 0,8 кг/м ² , полы – ок. 1,0 кг/м ² Бассейны, при нанесении в три слоя – ок. 2 кг/м ²	При нанесении в два слоя – ок. 1,2 кг/м ²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1-й слой – 2 часа, 2-й слой – 6 часов	1-й слой – 1 час, 2-й слой – 3 часа
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	1,5 мм	1,5 мм
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ	>1,5 Мпа	>0,5 МПа
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ	+60 °С	+60 °С
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	+ W16	н/д
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕ МЕНЕЕ	+ Fкз 50	н/д
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	+	+
ВНЕШНИЕ РАБОТЫ	+	-
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ	+	+
БАССЕЙНЫ	+	-
УПАКОВКА	Внутри помещений 7кг, 14 кг	3 кг, 7кг, 15 кг





Знаю, что выбираю

Та самая ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Служба технической поддержки КЕСТО

8 (800) 333-30-33
www.kestu.ru