



ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

KESTO FIX

Усиленный клей для плитки

KESTO PRO FIX

Профессиональный усиленный клей для плитки

KESTO PREMIUM FIX

Эластичный клей для плитки

| | | | |
|---|--|---|---|
| Классификация | C1 TE | C2 TE | C2 TE S1 |
| Внутренние работы | + | + | + |
| Теплый пол | + | + | + |
| Наружные работы | + | + | + |
| Влагостойкость | + | + | + |
| Бассейны | - | + | + |
| Открытое время для работы | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут, не менее | 1 МПа | 1,5 МПа | 1,5 МПа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания: в водной среде; при t +70 °С; после циклического замораживания и оттаивания; не менее | 0,5 МПа | 1,0 МПа | 1,0 МПа |
| Поперечная деформация, не менее | - | - | 2,5 мм |
| Расход | 3,0 кг/м ² | 2,8 кг/м ² | 2,8 кг/м ² |
| Соотношение воды и сухой смеси | 0,23–0,27 л на 1 кг смеси (5,75–6,75 л на мешок 25 кг) | 0,21–0,26 л на 1 кг смеси (5,25–6,5 л на мешок 25 кг) | 0,24–0,27 л на 1 кг смеси (6,0–6,75 л на мешок 25 кг) |

Подходит для приклеивания облицовочных материалов

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Керамическая плитка | + | + | + |
| Клинкерная плитка | + | + | + |
| Керамогранит по длинной стороне: | | | |
| – не более 450 мм | + | + | + |
| – не более 600 мм | - | + | + |
| – не более 1500 мм | - | - | + |
| Искусственный и натуральный камень | - | + | + |

Возможные основания

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Цементные штукатурки и стяжки | + | + | + |
| Бетон, пено- и газобетон | + | + | + |
| Кирпич | + | + | + |
| Гипсокартон | + | + | + |
| Сложные и деформирующиеся поверхности | - | - | + |

Все плиточные клеи Kesto могут быть использованы для приклеивания плитки на поверхности, обработанные гидро- и теплоизоляционными материалами Kesto.



Знаю, что выбираю

ТОТ САМЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ



Служба технической
поддержки КЕСТО

8 (800) 333-30-33
www.kesto.ru